


Vickers: Eindringtiefe



BAQ GmbH
Hermann-Schlichting-Str. 14
38110 Braunschweig / Germany
Tel.: +49-5307-95102-0
Fax: +49-5307-95102-20
<http://www.baq.de>

Eindruckdiagonale = Eindringtiefe * 7

Probenhärte / HV

Beispiel:
500HV1 = Eindringtiefe von ca. 0,009 mm